

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-190947

(43)Date of publication of application: 09.07.1992

(51)Int.Cl.

B22D 11/04

B22D 11/124

(21)Application number: 02-319274

(71)Applicant:

YOSHIDA KOGYO KK <YKK>

(22)Date of filing:

22.11.1990

(72)Inventor:

NAGAI YOSHITAKA

ARASE MAKOTO


OHATA NORIO

(54) HORIZONTAL CONTINUOUS CASTING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To continuously form the high quality ingot product by interposing an annular flow straightening means at the connecting part of an annular cooling water chamber in a mold and a cooling water injecting part opened to an inner peripheral face in the mold.

CONSTITUTION: The mold 3 is fitted at the front face side of a tundish 1 through an orifice plate 2 to form this horizontal continuous casting device. The annular cooling water chamber 3-3 connected with a cooling water pouring hole 3-6, is provided on the inside of the mold 3. The cooling water injecting part 3-4 communicated with the cooling water chamber 3-3 and having tip opening part 3-5 opened as annular on the inner peripheral face in the mold 3 is provided. The annular flow straightening means 5 for feeding to the cooling water injecting part 3-4 by straightening the flow of cooling water in the cooling water chamber 3-3, is interposed at the connecting part of the cooling water chamber 3-3 and the cooling water injecting part 3-4. By this method, the whole peripheral surface of cast ingot can be uniformly cooled.



19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-190947

(9) Int. Cl. 5

識別記号 114 庁内整理番号 7217-4F ❸公開 平成4年(1992)7月9日

B 22 D 11/04 11/124 7217-4E S 7217-4E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

図発明の名称

水平連続鋳造装置

瀬

②特 願 平2-319274 ②出 願 平2(1990)11月22日

伽発明者 永井

嘉 隆

富山県下新川郡朝日町月山1069-2

@発明者新

誠己夫

富山県富山市水橋中村490-28

⑩発 明 者 大 畠 紀

富山県富山市高屋敷833-7

勿出 願 人 吉田工業株式会社

東京都千代田区神田和泉町1番地

⑩代 理 人 弁理士 野口 武男

明細書

- 1 発明の名称 水平連続鋳造装置
- 2. 特許請求の範囲

タンディッシュの前面側にオリフィスプレートを介して鋳型を水平に取り付けてなる水平連続鋳造装置において、前記鋳型の内部に冷却水注入口に連結する環状の冷却水室を設けると共に、該冷却水室に連通し且つ鋳型の内周面に環状に開口する冷却水噴出部を設け、前記冷却水室と前記冷却水噴出部の連結部に冷却水室内の冷却水を整流して冷却水噴出部に送るための環状の整流手段を介在させてなることを特徴とする水平連続鋳造装置。3.発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、水平連続鋳造装置、特に鋳型から引き出される際の鋳造インゴットに対する冷却が均一になされる鋳型構造を有する水平連続鋳造装置に関する。

(従来の技術)

タンディッシュ内に導入される例えばアルミニウムやその合金の溶湯を断熱材からなるオリフィスプレートのオリフィスを通して鋳型内に注出する一方、冷却水を鋳型本体の内部に環状に設けられた冷却水室を通して鋳型の内周面から噴出させ、鋳型内に流入する金属溶湯を冷却凝固しながらインゴットを成形し、これを引き出し装置により連続的に水平に引き出す水平連続鋳造装置は一般によく知られている。

ところで、上記冷却水による冷却の場合、冷却効果は冷却水の重力差により鋳型の内周面に沿って均一化することが難しい。即ち、鋳型本体の内部に環状の冷却水室を設けると共に、該冷却水噴出量が上方寄りには均等に冷却水の噴出量が上方寄りより大となり、そのお強されず、インゴットの下方寄り部分が強くかゴットの断面変形をもたらし、その冷却をによる

づいてインゴットの長手方向における曲がりや外 部割れ、内部割れを発生させ、品質面に大きな影 響を与えている。

そこで従来から上記冷却水による冷却効果を均一にすべく幾つかの提案がなされている。例えば、実公昭60-39142号公報に開示された技術では、鋳型本体の内部に設けた環状の冷却水室を、頂部に連絡口を形成した環状の仕切り壁をもって内外二室に仕切ると共に、鋳型の下部に冷却水の注入口を設け、外方の環状冷却水室に下方から冷却水を注入して上方に導き、次いで頂部の連絡口を介して内方の環状冷却水室下方へと流下させ、その間に鋳型の内周面に連通開口する噴出孔から冷却水を噴出し、鋳造インゴットの周面に冷却水を均一に噴射するようにしている。

また、例えば特開昭61-154736 号公報には、鋳型の冷却水室を上下に仕切りると共に、上部冷却水室と下部冷却水室にそれぞれ独立して注水量を調整し得るようにし、鋳造インゴットの上下においてバランスのとれた冷却を可能にする技術が開

くの時間が割かれ煩雑さが増すという問題もある。本発明は、上述した問題点を解消するためになされたものであり、その目的は鋳造時のインゴットに対する冷却を均一にして高品質のインゴットを連続成形する水平連続鋳造装置を開発することにある。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するため、本発明はタンディッシュの前面側にオリフィスプレートを介して鋳型を水平に取り付けてなる水平連続鋳造装置において、前記鋳型の内部に冷却水注入口に連通する環状の冷却水室を設けると共に、該冷却水室に連通し且つ鋳型の内周面に環状に開口する冷却水噴出部を設け、前記冷却水室と前記冷却水噴出部に送るための環状の整流手段を介在させてなることを構成としている。

(作用)

冷却水注入口から注入される冷却水は、鋳型内 部の冷却水室内を流れ、鋳型の全周を均一に冷却 示されている。

(発明が解決しようとする課題)

しかるに、上記実公昭60-39142号公報及び特開昭61-154736 号公報に開示された両技術とも、冷却水の噴出口は鋳型の内周面に沿い所定の間隔をもって形成された複数の孔からなっているたれがある。 歩造インゴットの周面に強射される冷却水はででが、数だけ分割されたものとなり、均一な状態では出することができず、相変わらず冷却の均一化が図れないが作用しやすい。その結果、これらの公報に開示された技術によってもインゴット表面に局部的水圧が作用しやすい。その結果、これらの公報に開示された技術によってもインゴットの外部割れ、ゴットが鋳造されるという保証がない。

特に、上記特開昭61-154736 号公報に開示された技術は、水量を上下独立して調整することで上下バランスのとれた冷却を行おうとするものであるが、鋳造時における冷却には鋳造条件や鋳造雰囲気に左右されることが多く、かかる技術ではそれらの諸条件に適した水量を得るための調整に多

すると同時に、整流手段を介して整流状態で環状 の冷却水噴出部に送り込まれ、鋳型の内周面に連 続して形成された環状の噴出部開口からインゴッ ト周面に対して均等に噴射され、インゴットの全 表面を均一に冷却する。

(実施例)

以下、本発明を図示実施例により具体的に説明 する。

図面は本発明の代表的な実施例である水平連続 鋳造装置の要部を示しており、第1図は同鋳出し 部の縦断面図、第2図は同鋳型内部に介装される 整流手段の一例を示す斜視図、第3図は第1図の 要部拡大図である。

これらの図において、1はタンディッシュ、1-1 は該タンディシュ1の前面に取り付けられた断熱プレート、2はセラミックス等の耐熱材料からなるオリフィスプレート、2-1 は該オリフィスプレート2に設けられた複数のオリフィスであり、これらの部材は公知のものと実質的に同一であるので、ここではその詳細な説明は省略する。

上記断熱プレート1-1 には全体の形状が円筒状をした鋳型 3 が取付ボルト 4 により固着されている。

該鋳型 3 は前後に重合して配される主部材3-1 と副部材3-2 とから構成されており、両部材3-1.3-2 を重ね合わせたとき、その合わせ面内に軸芯を同一にした環状冷却水室3-3 が形成されると共に、該冷却水室3-3 に連通し鋳型 3 の内周面に開口する環状の冷却水噴出部3-4 が形成される。該冷却水噴出部3-4 は途中から鋳型 3 の前方に向けて曲げられており、その先端開口部3-5 は鋳型 3 の内周面に沿った環状スリット形状をなしている。

また、鋳型3の上部には上記冷却水室3-3 に連結する冷却水注入口3-6 が形成されており、該冷却水注入口3-6 には外部から冷却水が導入されるようにされている。

上記冷却水室3-3 と冷却水噴出部3-4 との連結 部には、第3図に示す如く整流装置5が取り付け られる。

該整流装置5は、第2図及び第3図に示すよう

に述べると、冷却水注入口3-6 から冷却水室3-3 に注入された冷却水は冷却水噴出部3-4 に流入す るに先立って環状の整流装置 5 により整流される。

即ち、一般に冷却水注入口3-6 から注入された 冷却水は環状の冷却水室3-3 の内部を乱流状態で 流動し、特に前記冷却水注入口3-6 が鋳型3の外 周面に複数個設けられている場合にはその傾向が 著しいものとなり、鋳型の内周面に開口する複数 の噴出孔からは均等な水量及び圧力の冷却水噴射 がなされない。しかるに、本発明によれば冷却水 注入口3-3 の設置個数、設置位置に関係なく上述 の如く乱流状態で冷却水室3-3 の内部を流動する 冷却水は冷却水噴出部3-4 に流入するに先立って 整流装置5を通過し、ここで整流された冷却水は 前記環状の噴出部3-3 を通って鋳型3の全内周に 形成された連続スリット状の先端開口部3-5 から 均一に噴出するために、溶湯6が冷却凝固し鋳型 3から引き出される周面部分に均等な水量と水圧 の冷却水が作用し、成形されるインゴット?には 変形、曲がり、外部割れ、内部割れ等が発生せず、 に長さが上記冷却水室3-3 の奥行き長さにほぼ等しく、その外径が前記冷却水室3-3 の内径には等しい円筒形部材からなり、その一端周縁部には状かの間隔をおいて冷却水通路を構成する櫛歯状落ち-1、5-1、…が形成されている。このではは水落ち-1、5-1、…が形成されている。このではな落ちいでは整流を育する形状であれば多様な変更が可のの形状は、図示例では整流を質りを禁型3の間になる。また、図示例では整流装置5を鋳型3の間はいである主部材3-1 及び副部材3-2 とは別個の部材として構成してあるが、主部材3-1 或いいはの部材3-2 のいずれかと一体に構成することもではある。ただ、整流装置5の上記櫛歯状部の連結部に位置するように配置する必要がある。

また、図示しないが本発明に係る水平連続鋳造 装置の、例えばインゴットの引き出し装置や自動 切断装置等の上記構成部分以外の部分については 従来と同一である。

本発明に係る水平連続鋳造装置は以上の構成からなり、鋳造時におけるインゴットの冷却を中心

極めて良質な製品が得られる。

(発明の効果)

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る水平連続鋳造装置の冷却

特開平4-190947(4)

部縦断面図、第2図は同冷却部に適用される整流 装置の一例を示す斜視図、第3図は第1図の部分 拡大図である。

図の主要部分の説明

- 1 …タンディッシュ
- 2 …オリフィスプレート
- - 3-1 …主部材

3-2 ……副部材

3-3 ----冷却水室

3-4 …冷却水喷出部

3-5 ---- 先端開口部 3-6 ---- 冷却水注水口

4 …取付ポルト

5 ---整流装置

5-1 ---- 欠落部

6 ---- 溶湯

7…インゴット

吉田工業株式会社 特許出願人

弁理士 野口武

